



ベンジャミンムーアペイント

Studio Finishes Acrylic Glaze 405

グレイズ

エイジング、ラギング、スポンジング、ブラッシング等ペイントにはフォーフィニッシュと呼ばれる特殊なペイントのテクニックがあります。そんな時強い味方になってくれるのが、このグレイズです。ペイントの乾燥時間を延ばすことができるのでいろいろなテクニックが使いやすくなります。最高級のグレイズはペイントとミックスすることで、ペイントの乾燥時間を遅らせたり、色に深みを与えることができるペイントとして、デコラティブにお使い頂けます。

ベンジャミンムーアペイントはホルムアルデヒド、水銀、鉛、クロム酸、トルエン、キシレンを一切含んでいません。

F☆☆☆☆告示対象外
不燃材料認定番号NM-1786

特長

- ・インテリアの壁デザインやエフェクトに無限の多様性を生み出します。
- ・低臭
- ・洗剤とぬるま湯でお手入れが可能

※グレイズはベンジャミンムーア「リーガルシリーズ」「オーラシリーズ」「スーパースペックシリーズ」と混合してお使いください。

塗料性状

荷姿	3.8リットル／4.3キログラム	0.95リットル／1.1キログラム
色	クリア	
艶	艶消し	
比重	1.126	
塗膜厚(施工時)	0.2718ミリ	
塗膜厚(乾燥後)	0.1092ミリ	
乾燥時間の目安	指触：1時間	
	塗り重ね：12時間(Overnight)	
	硬化：24時間	
塗膜性能を保つ施工面温度	10～32℃	
保管温度	5～35℃	
標準塗布量	リーガル、オーラ、スーパースペック等ベンジャミンムーアペイントのインテリアペイントに混合して使用。混合する重量比は1:1を目安とする。	
塗装可能面積 ※	約46～55平米	約12～14平米

注) 標準塗布量、ならびに塗装可能面積は個々の条件により異なります。

※グレイズはフォーフィニッシュの仕上げ方、デザインの希望、施工方法により混合比率を変えていただけます。よって塗装可能面積は表記のものと大きく異なる場合がありますのでご了承ください。



グレイズを使ったフォーフィニッシュ(ラギング)の例

施工上の要点・注意事項

- ・開缶後はよく攪拌し中身を均一にしてから使用してください。
- ・常に結露が予測される場所への塗装は避けてください。
- ・性能を発揮する塗膜を形成するために、気温5℃(施工対象面は10℃)以下、35℃(施工対象面は32℃)以上の施工は避けてください。
- ・低VOCのため5℃以下で保管すると凍結の恐れがあります。保管は5℃以上、35℃以下でしてください。
- ・保管の際はしっかりと蓋を閉め、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・無希釈でお使いください。
- ・素地の乾燥は十分に行ってください。
- ・換気は十分に行ってください。

- ・施工前に対象施工面をきれいに清掃し埃等を取り除いてください。
- ・表面に割れやめくれがある場合は施工前に必ず補修してください。
- ・ローラーは中級以上の中毛、ないし短毛のウールローラーをお薦めしています。
- ・防カビ、防サビの機能はありません。
- ・小さいお子様の誤飲等の事故を防ぐためペイントの保管には十分気を付けてください。
- ・万が一目や口に入ったり使用中皮膚等に異常を感じた場合は直ちに大量の水で洗い流し速やかに医師の診断をうけてください

※その他、ペイントの取扱いについての一般的な注意事項の詳細については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

施工仕様(一例)

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整	・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清浄な面にします。 ・施工面に割れや膨れがある場合には必ず補修をしてください。補修後は十分に素地を乾燥させます。					
下塗り	253 スーパースペック アンダーコートプライマー アンドシーラー	刷毛 ローラー エアレススプレー	1回	0.12kg/平米 ガロン(3.8リットル)あたり約40平米の塗装が可能	無希釈	1時間以上
上塗り	319 リーガル エッグシェルフィニッシュ	刷毛 ローラー エアレススプレー	2回	0.12kg/平米/回 ガロン(3.8リットル)あたり約20平米の塗装が可能 ※上塗りは2回塗りしてください。	無希釈	1～2時間
上塗り	319 リーガルエッグシェル フィニッシュに、405 グレイズを1:2で混合する	ラギング(布)	1回	(求めるデザインにより塗布量、施工面積は異なります。)	混合後は 無希釈	—

グレイズと混合して使うベンジャミンムーア・インテリアペイントのご紹介



522
オーラマットフィニッシュ

524
オーラエッグシェル

528
オーラセミグロス



275 スーパースペック
フラット

274 スーパースペック
エッグシェル

276 スーパースペック
セミグロス



221
リーガルマットフィニッシュ

319
リーガルエッグシェル

333
リーガルセミグロス

※詳細については各製品のTDSをご覧ください。
※上塗りにお困りの場合は弊社までお問い合わせください。



テクニカルデータシート(TDS)、製品安全データシート(MSDS)は弊社ホームページからダウンロードいただけます。
www.benjaminmoore.co.jp

米国製ベンジャミンムーアペイント総輸入・販売元
B.M.ジャパン株式会社
TEL 03-6440-0812 FAX 03-6440-0813
www.benjaminmoore.co.jp