

# キトサンエイト

## 塗装仕様書

### ■石膏ボード・ストレート板

工程	材料名	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗布回数	水希釈%	乾燥時間	塗装器具
素地調整	ゴミ、汚れ、油分などの付着物は、完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整ください。					
下塗り	キトサンエイトシーラー	0.13~0.17	1	0	3時間以上	刷毛、ローラー
上塗り	キトサンエイト	0.12~0.15	1	0~5	3時間以上	刷毛、ローラー
		0.12~0.15	1	0~5	—	刷毛、ローラー

### ■クロス

工程	材料名	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗布回数	水希釈%	乾燥時間	塗装器具
素地調整	ゴミ、汚れ、油分などの付着物は、完全に除去し、傷、破れなどは補修調整ください。					
下塗り	キトサンエイトシーラー	0.13~0.17	1	0	3時間以上	刷毛、ローラー
上塗り	キトサンエイト	0.12~0.15	1	0~5	3時間以上	刷毛、ローラー
		0.12~0.15	1	0~5	—	刷毛、ローラー