

漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラー

アレスシックイシーラーネオ

系 統 特殊アクリル樹脂エマルジョンペイント

適用規格 ー

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。
- 2) 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。
- 3) 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。
- 4) 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが容易です。
- 5) 乾燥性に優れます。
- 6) はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が得られます。
- 7) 耐水性、耐アルカリ性に優れます。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	ー
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.42 (白)
7 溶 剤 比 重	1.00 (上水)
8 加 熱 残 分	58%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	ー
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ー
11 有 機 則 / 特 化 則	ー
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	ー

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	はけ	ローラー			
希 積 率	3~10%	3~10%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.12			
希 積 剤	上 水				

 注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度		
	23℃		
標準塗装間隔	最 短	2時間	
	最 長	7日	
使 用 時 限	ー		

主な適用素材

モルタル、コンクリート、スレート、石膏ボード、ビニルクロス

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル、コンクリートなどのアルカリ性素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分乾燥させて下さい。
- 4) 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
- 5) 高温(40℃以上)、及び低温(0℃以下)での保存は避けて下さい。
- 6) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。