

平成 年 月 日

御中

1. 適用 木部 外装 <全般>

2. 仕上げ 国交省木造/建築工事標準仕様書M-307 木材保護塗料(WP)塗り(B種)


3. 使用塗料


規格名称	規格番号	塗料品名
木材保護塗料	JASS18 M-307	オスモカラー ウツドステインプロテクター(18色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 こしらえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	1回目塗り	オスモカラー ウツドステイン プロテクター	無希釈	50	乾燥時間 4~6時間
塗 装 工 程	3	ふき取りしない				
	4	2回目塗り	オスモカラー ウツドステイン プロテクター	無希釈	34	乾燥時間 4~6時間
	5	ふき取りしない				

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、オスモワイドブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

 防虫仕様対応は、WR ウォーターレペントを下塗りしてください

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000