

建築用 塗装仕様書 (23-1)

仕様名称：水性ふっ素樹脂塗料 複層仕上げ (改修)

適用箇所：コンクリート・モルタル壁

材 料：ゼッフル塗料 微弾性フィラー

(1 液水性微弾性フィラー：JIS A 6909 可とう形改修塗材 E 相当)

アクアゼッフル塗料 中塗り (水性ふっ素樹脂塗料用中塗り)

アクアゼッフル塗料 上塗り (2 液水性ふっ素樹脂塗料)

工程	塗料名	希釈率 (%)	塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
下地調整	既存塗膜の脆弱部分を完全に除去し、必要に応じてポリマーセメントモルタル等による補修または既存塗膜のパターン修復を実施する。 高圧水洗にてほこり、汚れ、チョーキング層の除去を行う。				
主材塗り	ゼッフル塗料 微弾性フィラー (16kg)	1~3 水	1.0~1.5	16 時間以上 7 日以内	多孔質ローラー
中塗り	アクアゼッフル塗料 中塗り (15kg)	5~15 水	0.12~0.15	3 時間以上 7 日以内	はけ・ローラー
		10~20 水			スプレー
上塗り	アクアゼッフル塗料 上塗り (主剤 15kg : 硬化剤 1kg)	0~5 水	0.12~0.15	-	はけ・ローラー
		5~15 水			スプレー
<p>--注意事項--</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既存塗膜の劣化が激しく吸い込みが著しい場合は、主材塗りの前に下塗材「ゼッフル塗料 水性かおんシーラー」を使用して下さい。</li> <li>・ 温度 5℃以下、湿度 85%以上及び降雨・降雪・強風時は施工を避けて下さい。</li> <li>・ 施工後すぐに降雨・降雪が予想される場合は施工を中止して下さい。</li> <li>・ 2 液形塗料は混合比を守り、電動攪拌機により十分攪拌して下さい。</li> <li>・ 希釈率、塗付量、塗装間隔は標準の値であり、施工状況により若干の変動があります。</li> </ul> <p style="text-align: center;">混合比 アクアゼッフル塗料 上塗り                      主剤：硬化剤 94：6</p> <p>製品カタログ、MSDS を必ずご覧下さい。</p>					